

SKALFLEX MULTIPUDS® VANDTÆT

Vandafvisende pudse- og filtsemørtel til opgaver ude og inde



Produktinformation

Tekniske egenskaber

Skalflex Multipuds® Vandtæt er en vandafvisende pudse- og filtsemørtel med god vedhæftningsevne. Skalflex Multipuds® Vandtæt er let at arbejde med, og hæfter på ethvert fast og rengjort underlag. Hæfter på fugtige underlag.

Skalflex Multipuds® Vandtæt er meget diffusionsåben, og tillader murværket at ånde.

Velegnet som reparationspuds – også på malede områder.

Skalflex Multipuds® Vandtæt beskytter mod moderat vandgennemtrængning, og er derfor velegnet til behandling og reparationer på skorstene, læmure og trapper. Dog ikke velegnet til trædeflader.

Skalflex Multipuds® Vandtæt er også velegnet til udsatte facadeområder som sålbænke, gesimser og betonafdækninger samt til fugtige kældervægge og andre indvendige flader, hvor der er behov for tætning mod vand og fugt.

Kan påføres som svummelag indvendig og udvendig før f.eks. pudsning af kældervæg.

Velegnet til reparation af krakeleret sokkelpuds. Her ilægges armeringsnet, og der beregnes 2 x påføring.

Må ikke anvendes som erstatning for vådrumssikring i vådzonen iflg. vådrumsregulativet. Må ikke anvendes på gangarealer eller trædeflader.

Klargøring af underlag

Underlaget skal være rengjort, fast og bæredygtigt. Sugende underlag skal forvandes før Skalflex Multipuds® Vandtæt påføres. Stærkt sugende underlag skal grundes med Skalflex Beto-Binder opblandet med vand i forholdet 1:3.

Opblanding

Blandes i forholdet 0,20-0,25 liter koldt vand pr. 1 kg Skalflex Multipuds® Vandtæt afhængig af opgavens art og underlagets sugsevne. Opblanding sker med hurtiggående røreværk. Konsistensen skal være fed og homogen.

Påføring

Påfør Skalflex Multipuds® Vandtæt med stålbræt eller spartel. Efter påføring skal Skalflex Multipuds® Vandtæt tørre i nogle minutter, før der filtses med svamp.

Ved lagtykkelser over 3 mm påføres produktet af flere omgange.

Gode råd

For at opnå større fylde ved stor lagtykkelse kan der tilsættes 10-25% tørret kvartssand 0,4-0,8 mm.

Den færdige blanding skal anvendes inden for 2 timer.

Nybehandlet overflade beskyttes mod vejrliget. Må ikke påføres i direkte solskin.



Skalflex Multipuds® Vandtæt

Rengøring

Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug.

Teknisk data

Anvendelse:	Vandafvisende pudse- og filtsemørtel
Opblanding:	0,20-0,25 liter koldt vand pr. 1 kg Skalflex Multipuds® Vandtæt
Forbrug:	Ca. 1 kg/mm/m ² afhængig af opgavens art og underlagets sugesevne
Lagtykkelse:	1-3 mm
Kornstørrelse:	0,8 mm
Massefylde:	1 løs vægt: 1,35 g/cm ³
Vandabsorption:	W2 (0,02 kg/m ² min ^{0,5})
Diffusion:	$\mu=0,61$ ($Z(H_2O)=0,05$)
Hærdeperiode:	28 døgn ved +20°C
Overmalbar:	Indendørs efter ca. 1 uge Udendørs efter ca. 28 dage
Døgntemperatur:	Min. +5°C
Opbevaring:	Tørt og frostfrit




20 kg, DB-nr: 5344209
15 kg, DB-nr: 5241597
5 kg, DB-nr: 5241598

Sikkerhedsmærkning

	FARE H315 Forårsager hudirritation. H318 Forårsager alvorlig øjenskade. H335 Kan forårsage irritation af luftvejene. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P260a Indånd ikke pulver. P280f Bær beskyttelseshandsker, øjen- og ansigtsbeskyttelse. P305/351/338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelt kontaktlinser, hvis dette kan gøres. Fortsæt skylning. P313 Søg lægehjælp.	
	Chromatindhold: Mindre end 2 mg/kg tørt produkt.	
Skalflex A/S Industrivej 20B DK-8800 Viborg 07		EN 998-1 Skalflex Multipuds Vandtæt (GP-mørtel) Brandklasse: A1

Anvendelsesmuligheder



SKALFLEX^{A/S}
- facader i farver