

Storm™ Produktblad

KVALITET

Storm folieklæber er en specielt udviklet vandbaseret polymer dispersionsklæber til vedvarende tætning af dampspærre og dampbremse iht. DIN 4108. Folieklæberens elasticitet kompenserer for bevægelser i bygningskonstruktionen og tætheden garanteres.

ANVENDELSE

Storm folieklæber sikrer en god vedhæftning mellem bygningsfolie som PE, PVC og PP mod gængse byggematerialer af f.eks. beton, puds, gips, træ og metal.

Storm folieklæber må ikke anvendes mod bitumen eller tjæreholdige flader, marmor og i samlinger i vådzone og områder med konstant fugtpåvirkning. Inden arbejdet påbegyndes, skal du sikre at underlaget er tørt, rent og fri for fedt og snavs.

Med en fugepistol påføres en 6-8 mm fuge på dampspærrefolien eller byggematerialet.

Emnerne trykkes let sammen, således at fugen bevarer en tykkelse på ca. 4 mm. Inden belastning skal folieklæberen være udhærdet. Vi anbefaler, at du udfører arbejdet ved temperaturer over 5°C.

MILJØ

Storm folieklæber er lugtfri og fri for opløsningsmidler. Indholdet er ikke klassificeret som sundhedsskadeligt eller brandfarligt.

Ved bortskaffelse kan materialerne deponeres eller brændes på et forbrændingsanlæg uden risiko for udvikling af miljøfarlige stoffer.



TEKNISKE DATA

Anvendelsestemperatur	+5°C til 40°C
Temperaturbestandighed	-30°C til 60°C
Udhærdningstid	Ca. 2 mm pr. 24 timer
Opbevaring:	+5°C til 25°C
Rengøring inden hærdning	Vand
Rengøring efter hærdning	Mekanisk

FORBRUG PR. LØBENDE METER

Dia. af klæb	310 ml patron	600 ml pose
4 mm	24,7 lb.m.	47,7 lb.m.
5 mm	15,8 lb.m.	30,6 lb.m.
6 mm	11,0 lb.m.	21,2 lb.m.
7 mm	8,1 lb.m.	16,6 lb.m.
8 mm	6,2 lb.m.	11,9 lb.m.

PRODUKT VARIANTER

Varenr.	DB nr.	Dimension	Farve	Pakning
5910	1455714	310 ml	Blåtonet	20 stk/krt
5911	1455817	600 ml	Blåtonet	20 stk/krt

Folieklæberen har en forventet levetid på 30 år.

Storm folieklæber er optaget i Nordic Ecolabellings database for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.