


Tekniske informationer

HARO flexible glue

Art.-nr. 410 563

410 565

| | | |
|---------------------|---|---|
| Produkt | 1-komponent parketlim til flerlagsparket, DISANO, CELENIO, Hamberger storplanke, stavparket, rå og massive bøge-/ahornplanker fra 20 mm tykkelse og maks. 140 mm bredde, andre massive planker fra 16 mm tykkelse og maks. 250 mm bredde. | |
| Produktgenskaber | <ul style="list-style-type: none">- Klar til brug- Uden opløsningsmidler- Meget lav emission- Velegnet oven på gulvvarme- Hærder elastisk- Vandfri | |
| Anvendelsesområde | 1-komponent lim uden opløsningsmidler til elastisk fuldlimning af parket, CELENIO og designgulvet DISANO Classic/Classic Aqua/Smart Aqua/Saphir på absorberende og ikke-absorberende underlag og underlag, der er spartlet med standardspartelmasser (med lav kunststof-sejhærdning, spørg evt. producenten). Anvendelsesområder <ul style="list-style-type: none">- 2- og 3-lags parket- Designgulv DISANO Classic/Classic Aqua/Smart Aqua/Saphir/Life Aqua- Celenio trægulv- Stavparket rå- massive bøge-/ahornplanker fra 20 mm tykkelse og maks. 140 mm bredde, andre massive planker fra 16 mm tykkelse og maks. 250 mm bredde | |
| Tekniske data | Materialegrundlag: Afluftningstid: Åbentid: Hærdningstid: Opbevaringstid: Opbevaringstemperatur: GISCODE: EMICODE iht. GEV: | Silanmodificeret polymer Ingen ca. 40 minutter ca. 24 - 48 timer 18 måneder ved rumtemperatur kan tåle frost RS10 EC1 PLUS R |
| | |  |
| Underlag | Underlaget samt indeklimaforholdene skal overholde kravene i DIN 18356. Undergulve skal være vedvarende tørre, faste, jævne, uden revner, snavs og limhæmmende substanser. Støbte calciumsulfatgulve forbehandles mekanisk og støvsuges iht. producentens forskrifter og iht. de gældende standarder og vejledninger. Hvis det støbte gulv er støvfrit, kan parketgulvet klæbes elastisk direkte med HARO flexible glue. Hvis det er nødvendigt med en grunding, kan man anvende HARO Primer på cementgulve og calciumsulfatbundne støbte gulve. HARO flexible glue, elastisk må ikke anvendes på støbeasfalt, kontakt vores afdeling Anvendelsesteknik forinden. | |
| Forarbejdning | Påfør HARO flexible glue ufortyndet med en specialtandspartel fra HARO sortimentet (afhængig af gulvbelægningen) på underlaget. Sørg for tilstrækkelig fugtning af træundersiden. Overhold en afstand på 10–15 mm til væggen. Fjern straks limpletter på belægningen. Rengør straks værktøj efter brug. Undgå at gå på parketflader under lægningen og i de første 24 timer efter limningen. | |
| Vigtige anvisninger | Må ikke forarbejdes under +15 °C gulvtemperatur og +18 °C rumtemperatur; rumluftfugtighed helst mellem 40 % og 65 %, maksimalt op til 75 %. Alle angivelser henviser til ca. 20 °C og 65 % relativ luftfugtighed. Lim i parketfugen skal grundlæggende undgås, da der kan opstå uønskede reaktioner med produkter til overfladebehandling. Alle angivelser er baseret på forsøg og på mange års praktisk erfaring, samt retter sig efter standardbetingelser. Det store antal af anvendte materialer og forskellige betingelser på byggepladserne, som vi ikke har indflydelse på, udelukker et krav på baggrund af disse angivelser. Derfor anbefaler vi et tilstrækkeligt antal forsøg på egen hånd. Lægvejledningerne fra producenten af belægningerne og de aktuelle gældende standarder og vejledninger skal overholdes. | |



Disse tekniske informationer skal kun betragtes som informative og bygger på vores nuværende viden. Oplysningerne er ingen retslig garanti for det beskrevne produkts egenskaber.