

Tekniske informationer

HARO Primer

Art.-nr. 410 567/410 588

Produkt	Primer til mineralske underlag til ComforTec-lægning og under HARO elastiklim.	
Produktegenskaber	<ul style="list-style-type: none">- Uden opløsningsmidler- Forbedrer vedhæftningen- Støvbinding- Velegnet oven på gulvarme	
Anvendelsesområde	<ul style="list-style-type: none">- Cementgulve- Calciumsulfatgulve- Gipsplader	
Tekniske data	Materialegrundlag: Tørretid: Rengøringsmiddel: Opbevaringstid: Opbevaringstemperatur: GISCODE: EMICODE iht. GEV: Påføring og forbrug med pensel/kost eller en korthåret malerrulle Forarbejdningstemperatur:	Polyurethandispersion på cementgulve efter optisk tørring, ca. 30 minutter; på calciumsulfatgulve og gipsfiberplader efter ca. 2 timer. Vand, inden grunding tørrer 12 måneder ved rumtemperatur ikke under + 5°C, kan ikke tåle frost D1 EC1 PLUS ca. 100 - 150 g/m ² +15 °C gulvtemperatur og +18 °C rumtemperatur
Underlag	Underlaget samt indeklimaforholdene skal overholde kravene i DIN 18356. Underlag skal være vedvarende tørre, faste, uden revner, snavs og limhæmmende substanser. Skillelag skal fjernes med egnede mekaniske foranstaltninger. Calciumsulfatbundne støbte gulve forbehandles mekanisk og støvsuges iht. producentens forskrifter og iht. de gældende standarder og vejledninger.	
Forarbejdning	HARO Primer omrøres grundigt og påføres ensartet med en pensel/kost eller en korthåret malerrulle. Undgå, at der dannes pytter. Den efterfølgende limning foretages, når grundingen er gennemtørrt, overhold de pågældende tørretider.	
Vigtige anvisninger	Forarbejdning ikke under + 15°C gulvtemperatur og + 18°C rumtemperatur. HARO Primer skal tempereres i god tid i et opvarmet rum ved koldt vejr. Alle angivelser henviser til ca. 20 °C og 65 % relativ luftfugtighed. Overhold parketlimens godkendelser. Alle angivelser er baseret på forsøg og på mange års praktisk erfaring samt retter sig efter standardbetingelser. Det store antal af anvendte materialer og forskellige betingelser på byggepladserne, som vi ikke har indflydelse på, udelukker et krav på baggrund af disse angivelser. Derfor anbefaler vi et tilstrækkeligt antal forsøg på egen hånd. Læggevejledningerne fra producenten af belægningerne og de aktuelle gældende standarder og vejledninger skal overholdes.	



Disse tekniske informationer skal kun betragtes som informative og bygger på vores nuværende viden. Oplysningerne er ingen retslig garanti for det beskrevne produkts egenskaber.

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG

Postfach 10 03 53

83003 Rosenheim

www.haro.com

Tlf.: +49 8031 700-0

Fax +49 8031 700-199

E-mail: mail@hamberger.de