

# DYRUP Spartel Fugtbremsende

## Produktbeskrivelse og anvendelsesområde

DYRUP Spartel Fugtbremsende er en hvid diffusionsåben spartelmasse til udbedring og opretning af mineralske underlag som vægge og lofter af beton, cement, kalkpuds og murværk i fugtpåvirkede rum fx kældre.

Indgår som spartelmasse i systembehandling med

DYRUP Fugtbremsende Grunder og Maling .

## Brugsanvisning

Underlaget kan være tørt eller fugtigt, men skal være rent, fast og bæredygtigt. Gamle malingslag, olie, fedt, kalk og pudsrester mm skal renses i bund og rengøres med DYRUP Grundrens. Metaller skal påføres et korrosionsbeskyttende middel fx DYRUP Rustgrunder. Glatte underlag matslibes.

Blandingsforhold 1 rumdel vand til 2,75 rumdel pulver. 5 kg. pulver svarer til 1,7 L vand.

Koldt vand hældes i en ren spand, tilsæt dernæst ønskede pulvermængde under kraftig omrøring, til der opnås en smidig pastaagtig masse uden klumper, herefter er blandingen brugsklar i ca. 30 min. Spartelmassen er afhærdet efter ca. 1,5 time ved 20°, og kan herefter efterbehandles. Kan påføres i op til 5 mm lagtykkelse i én arbejdsgang.

Revner kradses ud og udvides før de fyldes med spartelmasse. Det kan ikke udelukkes at der igen opstår revner ved bevægelser i bygningen.

## Gode råd

DYRUP Kælder System kan ikke udbedre konstruktionsmæssige fejl og mangler. Selve årsagen til indtrængende fugt og vand skal udbedres. Det forudsættes at rummet udluftes/ventileres regelmæssigt.

I tvivlstilfælde anbefales en forsøgspartling.

## Tekniske data

**Bindemiddel:** Cement

**Fortynding:** Vand

**Glans v. 60°:** -

**Holdbarhed:** ca. 12 mdr. i tørre rum i uåbnet emballage. Begrænset holdbarhed efter åbning.

**MAL-kode:** 0-4 (1993)

**Miljø og sikkerhed:** Se sikkerhedsdatablad for yderligere information

**Påføring:** Spartel.

**Påføringstemperatur:** Under påføring og tørring skal temperaturen i rummet være min. 5°C. Undgå at arbejde i direkte sollys, stærk varme eller træk.

**Rengøring af værktøj:** Vand og sæbe

**Rækkeevne:** Ca. 1,2 kg per m<sup>2</sup>/mm

**Standardkulør:** Hvid

**Tørretid ved 20° C.:** Ca. 1,5 time.

Bemærk en kold / fugtig væg vil forlænge tørretid.

**Volumen tørstof %:**

*\*Fugtbremsende i den forstand at systemet spærrer for saltudblomstringen, dvs. de saltkrystaller der gør at malingen løsner sig og skaller af - Systemet efterlader dog forsat væggen diffusionsåben.*

Dyrup A/S · Gladsaxevej 300 · 2860 Søborg · Tel: +45 39 57 93 00