

Icopal Murasfalt

Anvendelse

Icopal Murasfalt anvendes til fugtisolering af murværk og betonkonstruktioner såvel over som under terræn. Produktet kan også anvendes til korrosionsbeskyttelse af metalkonstruktioner og -flader.

Produktdata	Blad nr. 54	
Gyldigt fra	01.02.2017	
Dimension Emballage	2,5 5,0 10,0 20,0 l	
Farve	Sort	
Opbygning	Bitumen og mineralsk terpentin	
Forbrug, l/m²	0,5	
Tekniske data		Prøvningsmetode
Viskositet cP	Ca. 4000	SV 40.2-89
Fortynding	Mineralsk terpentin	
Opløsningsmiddel	Kl. II-1	
MAL-kode	2-1	
Flammepunkt, °C	37	ISO 3679
Tørretid ved 20°C, timer ca.	7	SV 40.3 1989
Frostsikker	Ja	
Sikkerhed	Der henvises til sikkerhedsdatabladet.	

Montage

Overfladen skal være ren og tør, og underlaget forbehandles med Icopal Asfaltgrunder, som skal være tør inden påføringen af Icopal Murasfalt.
 Bemærk sikkerhedsforskrifterne på emballage.

Pr-nr. 1908900