

Icopal Tagasfalt

Anvendelse

Icopal Tagasfalt anvendes til overstrygning i forbindelse med vedligeholdelse af eksisterende tagpaptage.

Produktdata	Blad nr. 53	
Gyldigt fra	15.07.2015	
Dimension Emballage	5,0 10,0 20,0 l	
Farve	Sort	
Opbygning	Specialbitumen, mineralsk fyldstof, mineralske fibre, aktiv klæbeforbedrer, mineralsk terpentin og kuldestabiliserende olie.	
Forbrug, l/m²	Ca. 0,6	
Tekniske data	Prøvningsmetode	
Viskositet cP	Ca. 18.000	SV 40.2-89
Fortynding	Icopal Asfaltgrunder eller mineralsk terpentin.	
Opløsningsmiddel	Kl. II-1	
MAL-kode	2-1	
Flammepunkt, °C	40	ISO 3679
Tørretid ved 20 °C, timer ca.	10	SV 40.3 1989
Frostsikker	Ja	
Sikkerhed	Der henvises til sikkerhedsdatabladet.	

Montage

Icopal Tagasfalt omrøres grundigt og påføres med stiv tagkost i et dækkende lag. Overfladen skal være ren og tør, og evt. huller og revner i den eksisterende tagdækning skal repareres inden overstrygning.

Bør ikke anvendes ved temperaturer under 5 °C.

Bemærk sikkerhedsforskrifterne på emballage.

Pr-nr. 345739