

# Purigo®-5S

## Støvbinder til beton

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Anvendelses-områder</b> | Purigo-5S anvendes som støvbind på hærdnet beton.<br><br>Purigo-5S kan ikke anvendes på ikke cementbaserede materialer. Behandlingen kan ikke forbedre dårlig, nedslidt beton. |
|----------------------------|--|

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Produktbeskrivelse</b> | Purigo-5S er en farveløs væske på basis af silikater.<br><br>Purigo-5S reagerer kemisk med cementens delmaterialer ved dannelse af hårde silikater, som forhindrer dannelse af betonstøv på de behandlede overflader. |
|---------------------------|---|

### Produktdata

|                      |           |                |
|----------------------|-----------|----------------|
| <b>Tekniske data</b> | Type:     | Farveløs væske |
|                      | Basis:    | Na-silikater   |
|                      | Densitet: | Ca. 1,1 kg/l   |

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>Udførelse</b> | Inden behandlingen udføres, skal følgende krav være opfyldt: <ul style="list-style-type: none"><li>■ Betonens alder skal være mindst 21 modenhedsdøgn</li><li>■ Betonens styrke bør ikke være lavere end 20 MPa (Ø 150x300 mm cyl.)</li><li>■ Betonen skal være tør (4-6% restfugt)</li><li>■ Betonen skal være sugende</li><li>■ Betonoverfladerne skal være sunde, rene, fri for olie, fedt og støv</li></ul> |
|------------------|---|

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>Påføring</b> | <p>Purigo-5S omrøres og er derefter klar til brug.</p> <p>Påføringen kan ske vha. en blød kost, pensel eller sprøjte. Det er dog vigtigt at produktet bliver arbejdet grundigt ind i overfladen og at der ikke er påført en curing på betonoverfladen inden påføringen af Purigo-5S.</p> <p>Overskydende purigo-5S som ikke er suget ned i overfladen <b>skal fjernes omgående</b> da det vil medføre misfarvninger.</p> <p>På maskinglittede gulve, som ofte er meget tætte, bør der udføres et prøvefelt for at konstatere om behandlingen er mulig.</p> <p>Der udføres normalt to behandlinger med 24 timers mellemrum. Ved meget porøse overflader kan en tredje behandling være nødvendig for opnåelse af den ønskede effekt.</p> <p>1 døgn efter den sidste behandling afsluttes arbejdet ved afvaskning af den behandlede overflade med rent vand.</p> |
|-----------------|---|

|                |   |
|----------------|---|
| <b>Forbrug</b> | Afhænger af overfladens beskaffenhed og betonens porøsitet.<br><br>Vejledende forbrug: 0,15-0,25 kg pr. m <sup>2</sup> pr. lag. |
|----------------|---|

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Holdbarhed og opbevaring</b> | Ved tør, kølig opbevaring i ubrudt originalemballage er holdbarheden 1 år fra produktionsdato. |
|---------------------------------|--|

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Bemærkninger</b> | <b>NB!</b> Angriber glas og metaller. |
|---------------------|---------------------------------------|



Udvis forsigtighed ved arbejde med produktet, hvor der er risiko for kontakt mellem produktet og glas (briller).

Ved stænk på gas skal dette vaskes **straks** med lunkent sæbevand.

## Sikkerhed

Faresymboler: Xi Lokalirriterende

R38 Irriterer huden

R41 Risiko for alvorlig øjenskade

R22 Farlig ved indtagelse

Kodenummer: 00-3 (1993)

Personligt beskyttelsesudstyr for kodenummererede produkter:

Note k) Overtræksdragt skal anvendes, hvor der sker tilsmudsning i sådan en grad, at almindeligt arbejdstøj ikke beskytter mod hudkontakt.

## Bemærk:

"Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet."



Sika Danmark A/S  
Hirsemarken 2  
DK-3520 Farum  
Danmark

Phone +45 48 18 85 85  
Telefax +45 48 18 84 96  
e-mail: sika@dk.sika.com  
www.sika.com