


# Timberman Wideplank




Eg Prime børstet Hvid  
145091n

Timberman Wideplank • Til svømmende montage • Dim: 13x220x2200 mm




145084n Eg Country børstet Hvid  
13x220x2200 mm




145085n Eg Country børstet Natur  
13x220x2200 mm



145086 Eg Country børstet Sandwash  
13x220x2200 mm



145091n Eg Prime børstet Hvid  
13x220x2200 mm



145092n Eg Prime børstet Natur  
13x220x2200 mm



# Timberman Wideplank

## SÆRLIGE SPECIFIKATIONER

Træsart	Botanisk navn	Oprindelse	Svind	Densitet	Hårdhed/Brinell
Eg	Quercus spp.	Østeuropa / USA	12%	650 kg/m <sup>3</sup>	3,4 N/mm <sup>2</sup>

## PRODUKTDATA

### Toplag

Wideplank har et slidlag på ca. 2,0 mm hårdtræ fra bæredygtigt skovbrug

### Mellemlag

Rib af fyr eller gran.

### Underfiner

2 mm finsk fyr

### Lim

Lamelgulvene er sammenlimet med formaldehydfri og E1 godkendt lim fra Akzo Nobel.

### Produktionsnorm

Produceret efter gældende DS/EN 13489. Alle produkter er CE-mærket.

### Kvalitet

Alle gulvene produceres under strenge kvalitetsnormer og processer. Bl.a. udføres en kvalitetstest før afsendelse fra fabrikken. Ligeledes udfører Timberman en kvalitetstest ved leveringen til lageret.

### Miljø

Fabrikken er PEFC-certificeret under reg.nr. COC WOOD

### Lakering

8 gange UV lak fra fa. Klump, Tyskland. >100 gr. pr. m<sup>2</sup>. De sidste 2 behandlinger indeholder Anti-Scratch Top Coat, som modvirker slid og ridser samt giver gulvet en skridfast overflade. Godkendt af Deutsches Institut

## PRODUKTER

Produkt	Dimension	M <sup>2</sup> pr. pakke	M <sup>2</sup> pr. palle	M <sup>2</sup> pr. container	Vægt pr. m <sup>2</sup>
Wideplank	13x220x2200 mm	1,94 m <sup>2</sup>	108,64 m <sup>2</sup>	1489,92 m <sup>2</sup>	8 kg

Hvis der i projekter leveres wideplank i andre dimensioner, kan ovenstående produktfakta være ændret.

für Bautechnik, Berlin, Tyskland. Abrasionstest efter ASTM 4060-95 (>2000 omdrejninger.)

Wideplank er efterbehandlet med den helt nye Easy To Clean teknologi, som gør gulvet nemmere at rengøre og sikrer, at gulvet beholder sin naturlige skønhed.

## TOLERANCER

Tykkelse slidlag (mm)	Bredde (mm)	Vinkel (mm)	Kantkrumning (mm)	Maks. pilhøjde (mm)	Tværkrumning (mm)	Træfugt (%)
2,0	± 0,3	0,3	maks. 0,8	maks. 0,5% af længden	0,2	7 ± 1

Skema 1: Tilladte afvigelse for planke målt ved levering

Niveau-forskel (mm)	Fuger (mm)	Vinkel (mm)
0,2	0,3	< 0,3
(0,3)	(0,5)	(0,5)

Skemaet viser de tilladte afvigelser for sammenføjede planker. Undtagelsesvis accepteres enkelte planker med maks. afvigelse som angives i parentes.