

LIP Supergrund

Kvartssandmodificeret specialprimer

LIP Supergrund er en kvartssandsmodificeret specialprimer til forskellige typer underlag. Benyttes i forbindelse med fliselægning/spartling af vægge og gulve, hvor der stilles ekstra store krav til vedhæftning.



- ▶ Alkaliresistent
- ▶ Fleksibel
- ▶ Ekstra stærk vedhæftning
- ▶ Hæfter på epoxy/vinyl/linoleum/asfalt
- ▶ Indendørs brug
- ▶ Egnet til DGNB og Svanemærkede byggerier



DB-nr.:	1 kg: 1946996 3 kg: 1743567 12 kg: 1743662
Varenr.:	1 kg: 80520 3 kg: 80513 12 kg: 80506
Emballage	1, 3 og 12 kg plastspand
Farve:	Rosa
Antal pr. palle:	21 x 12 x 1 kg. 144 x 3 kg 64 x 12 kg

Tekniske data	
Arbejdstemperatur	+10°C - +30°C
Tørretid	Ca. 2 timer afhængig af temperatur og underlag
Forbrug	På ikke sugende underlag ca. 250-300 g/m ² . På sugende underlag ca. 250-300 g/m ² (fortyndet med vand 1:1 eller 1:2). På råbeton/ujævne og hullede underlag (ufortyndet afhængig af underlag) ca. 800-1200 g/m ² .
Lagring / Teknisk data	Min. 24 mdr. i uåbnet emballage

* ved 20°C, og 50 % RF med en vis luftudskiftning.

LIP Supergrund

Kvartssandmodificeret specialprimer

Underlag

Kan benyttes på vanskelige underlag såsom epoxy, støbeasfalt og anhydritgulve. Ikke sugende underlag som glat og tæt beton, keramiske fliser, natursten og terrazzo. Metal og overfladebehandlet træunderlag. Epoxy, maling, vinyl og linoleum samt vandfaste limrester.

Forbehandling

Underlaget skal være fast, bæredygtigt og rengjort for skillemidler såsom støv, olie, fedt, voks m.m. Afrensning af kalk, fedt og sæberester foretages med LIP Klinkerens / LIP Grundrens.

Brugsanvisning

På ikke sugende underlag benyttes LIP Supergrund ufortyndet. På sugende underlag kan LIP Supergrund fortyndes med vand 1:1 eller 1:2 afhængigt af underlagets sugsevne.

Påføres underlag i et jævnt tynd lag med korthåret malerrulle eller kraftig pensel/kost. Undgå søer. Primeren skal være tør inden videre behandling.

Rengøring

Værktøj og hænder rengøres med vand inden afbinding. Varmt vand er at foretrække.

Generelt

LIP produkter er løbende under intern såvel som ekstern kvalitetskontrol. Udover denne produktinformation henviser vi til Bygningsreglementet, SBI-anvisninger, ERFA-blade og gældende normer.

Vi garanterer for en fejlfri beskaftning af vore produkter. Da forbrugernes arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvar herfor.

Henvisning

Sikkerhedsdatablad

Bemærk!

Ved tvivl, anbefales det at teste LIP Supergrunds vedhæftning til underlaget på et mindre område inden udførelse af primerarbejdet. Vedhæftningen skal være mindst 1 N/mm².

Gulvvarme skal være slukket både før, og under primning.

Gulvvarmen tændes tidligst 7 dage efter primning, og fremløbstemperaturen øges gradvist med højst 5 °C pr. døgn. For at undgå hurtige dimensionsændringer, inden der er opnået fuld styrke.

LIP Bygningsartikler A/S forbeholder sig ret til at ændre produktet og de angivne oplysninger uden varsel. Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner. For yderligere information se seneste tekniske datablad på vores hjemmeside www.lip.dk.