

## PRODUKTEGENSKABER

|                               |                     |       |                      |
|-------------------------------|---------------------|-------|----------------------|
| <b>FORMAT</b>                 | <b>Trondheim</b>    |       |                      |
| <b>Bredde</b>                 | 211                 | mm    |                      |
| <b>Længde</b>                 | 2050                | mm    |                      |
| <b>Antal paneler pr pakke</b> | 6                   |       |                      |
| <b>m² pr pakke</b>            | 2,595               | m²    |                      |
| <b>Fasninger</b>              | pressad 4 sidig fas |       |                      |
| <b>Tykkelse</b>               | 9,5                 | mm    |                      |
| <b>Not og fer</b>             | Perfectfold 3.0     |       |                      |
| <b>Garanti vandafvisning</b>  | 15                  | år    |                      |
|                               | 72                  | timer | (stillestående vand) |

## PANELETS OPBYGNING



1. Ridsefast overflade
2. Krystalklare mønstre
3. Fugtafvisende HDF-kerne
4. Bagsidestabilisering

## FABRIKSGARANTI

|                    | METODE                        | PARAMETRE             |                     |                |                |
|--------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|----------------|
| <b>brugsklasse</b> | EN ISO 10874                  |                       |                     | Klasse         | 21-22-23/31-32 |
| <b>CE</b>          | EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006 | Certificeret organ    | NB 0493 - Centexbel | DOP: På pakken |                |
| <b>UKCA</b>        | EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006 | Godkendt organ        | AB 8515 - Centexbel | DOP: På pakken |                |
| <b>Garanti</b>     | Boliganvendelse               | Se garantibetingelser |                     | Levetid        |                |
|                    | Professionel brug             | Se garantibetingelser | Vandafvisning       | 15             | år             |
|                    |                               |                       | Vandafvisning       | 5              | år             |
|                    |                               |                       | Vandafvisning       | 5              | år             |

## GENERELLE DATA (IFØLGE EN 13329)

|                                                                      | METODE                                              | PARAMETRE                                | NORMKRAV                                                |           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Abrasion resistance</b>                                           | ISO 24338 - Prodecure A                             |                                          | ≥ 4000                                                  | cykluser  |
| <b>Abrasion class</b>                                                | EN 13329                                            |                                          | AC4                                                     |           |
| <b>Slagfasthed</b>                                                   | EN 17368                                            | lille bold                               | ≥35 mm                                                  |           |
|                                                                      | EN 13329                                            | stor bold                                | ≥600 mm                                                 |           |
| <b>Ridsefasthed</b>                                                  | EN 438-2, 25                                        |                                          | Belastning                                              | ≥ 3N      |
| <b>Virkning af en kontorstole hjul</b>                               | EN ISO 4918 (with underlay)                         | Type W (EN 12529)                        | 15000                                                   | cykluser  |
| <b>Tykkelseskvældning</b>                                            | ISO 24336                                           | efter 24 timer nedsænket i vand ved 20°C | ≤ 18%                                                   |           |
| <b>låsning styrke</b>                                                | ISO 24334                                           | F10,2 langside                           | ≥ 1 kN/m                                                |           |
|                                                                      |                                                     | Fmax langside                            |                                                         |           |
|                                                                      |                                                     | Fs0,2 korte side                         | ≥ 2 kN/m                                                |           |
|                                                                      |                                                     | Fmax kortside                            |                                                         |           |
| <b>Virkning af møbelben</b>                                          | EN ISO 16581                                        |                                          | Ingen skader skal være synlig, når testet med fodtype 0 |           |
| <b>Styrke kernemateriale</b>                                         | EN 13329                                            | N/mm²                                    | ≥ 1,25                                                  |           |
| <b>Statisk indtryk</b>                                               | EN ISO 24343-1                                      |                                          | Restindtryk                                             | ≤ 0,05 mm |
| <b>Modstand mod pletter</b>                                          | EN 438-2                                            | Gruppe 1, 2<br>Gruppe 3                  | Klasse                                                  | 5<br>4    |
| <b>Generelt indtryk</b>                                              | EN 13329                                            | Højdeforskel                             | ≤ 0,15 mm                                               |           |
|                                                                      |                                                     | Åbning i samlinger                       | ≤ 0,20 mm                                               |           |
|                                                                      |                                                     | Kopping i længden                        | konkave ≤ 0,50%                                         |           |
|                                                                      |                                                     |                                          | konveks ≤ 1,00%                                         |           |
|                                                                      |                                                     | Kopping i bredden                        | konkave ≤ 0,15%                                         |           |
|                                                                      |                                                     |                                          | konveks ≤ 0,20%                                         |           |
| <b>Dimensionelle variationer efter ændringer i relativ fugtighed</b> | EN 13329                                            | δl                                       | δl average ≤ 0,9 mm                                     |           |
|                                                                      |                                                     | δw                                       | δw average ≤ 0,9 mm                                     |           |
| <b>Lysægte</b>                                                       | EN ISO 4892-2:2013 procedure B - cycle 2 or cycle 5 | grå reference                            | Klasse                                                  | ≥ 4       |

GENERELLE DATA (IFØLGE EN 13329)

|               | METODE   | PARAMETRE                                        | NORMKRAV   | PERGO VALUES |
|---------------|----------|--------------------------------------------------|------------|--------------|
| Vandafvisning | ISO 4760 | Kvalitativ vurdering af genopretning for hævede  | < 3        | 1            |
|               |          | Kvantitativ vurdering af genopretning for hævede | ≤0,3mm     | ≤0,01mm      |
|               |          | Faset lækage                                     | Intet krav | ingen lækage |

MILJØ, SIKKERHED & SUNDHED

|                       | METODE     | PARAMETRE           |                        |                               |
|-----------------------|------------|---------------------|------------------------|-------------------------------|
| Trinlydsreduktion     | ISO 712/2  | On a PERGO underlay | ΔLw ≈ 17dB             | (Afhængig af brugte underlag) |
| Gulvvarme             |            | On a PERGO underlay | Se særskilt vejledning | grund                         |
| Formaldehyde emission | EN 717-1   | ppm                 | < E0,5                 |                               |
| Antistatisk           | EN 1815    |                     | ≤ 2,0 kV               |                               |
| Reaction to fire      | EN 13501-1 | Klasse              | Cfl-sI                 | (Med alle Pergo underlag)     |
| Varmemodstand         | EN 12667   | m²K/W               | 0,06I                  | m²K/W                         |
| Skridsikring          | EN 13893   | μ                   | DS: μ ≥ 0,30           |                               |

CERTIFIKATER

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| EU Ecolabel        | SE/035/001    |
| AFFSET             | A+            |
| PEFC               | PEFC/07-32-37 |
| M1                 |               |
| Nordisk Svanemærke | 30290001      |
| EPD                |               |

