TIMBERMAN

Opdateret September 2026

Timberman Slotsplank 1,6 mm slidlag

Datablad

1. ANVENDELSE OG KLASSIFICERING

Træsorter	Ask, Fraxinus Excelsior, Europæisk oprindelse Eg, Quercus Alba, Cerris & Robur, Europæisk oprindelse
Montageform	Svømmende montage. Kan alternativt fuldlimes
Gulvvarme	Godkendt til standard varmesystemer i betongulv. Max. temperatur 27 grader
Garanti	Privat bolig: 30 år / Erhverv: 5 år

2. MÅL, OPBYGNING OG MONTERING

Dimension	13,0 x 190 x 1820 mm
Slidlagstykkelse	1,6 mm
Kernemateriale	HDF
Bagsidefiner	Europæisk nåletræ
Emballage	6 planker pr. kasse = 2,075 m^2
Montering	Multiclick - svømmende uden brug af lim
Fas	4-sidet microfas
Overfladebehandling	Børstet, ultra mat lak
Vægt	10,6 kg/m^2

3. TEKNISKE EGENSKABER

Egenskab	Standard/Metode	Værdi
Brandklassifikation	EN 13501-1	Cfl s1
Temisk modstand	EN ISO 10456	0,089 (m^2K)/W
Hårdhed	Brinell	3,5 N/mm^2
Formaldehydemission	ISO 105-B02/A	E05
Skridsikkerhed	EN 14342	37-57
Giftigt indhold	EN 14342	Godkendt. Ikke giftigt. Indeholder ikke tungmetaller eller formaldehyd.
Biologisk holdbarhedsklasse	EN 14342	Klasse 1 - Meget holdbart

4. TOLERANCER

Egenskab	Standard	Målt ved produktion*	Målt ved sammenføjede planker
Dimensioner, længde	EN 13489	+/- 0,1 %	
Dimensioner, bredde	EN 13489	+/- 0,2 %	
Niveauforskelle	EN 13489		Max. 0,2 mm (enkelte 0,3 mm)
Vinkel	EN 13489	Max. 0,2 %	
Fuger (mellemrum)			Max. +/- 40% afvigelse fra gennemsnittet
Tværkrumning	EN 13489	Max. 0,2% af bredden	
Sideværts krumning	EN 13489	Max. 0,1% af længden	

*)Målinger er gennemsnitlige laboratoriemålinger.

CE PEFC PEFC/09-31-228 SVANEMÆRKET Institut Bauen und Umwelt e.V.