

SE // Att tänka på

VID LEVERANS:

Kontrollera så att det inte är några transportskador, samt att de mottagna va-rona överensstämmer med fraktsedeln/följesedeln.

Eventuella transportskador skall omgående anmälas till transportören, samt en tydlig underskrift på följesedeln.

UPPACKNING AV BRÄDORNA:

Kontrollera brädorna före läggning.

Brådor med synliga fel, som ligger utanför gällande toleranser, såsom nivå-, glans-, dimensions-, färgskillnader m.m. ska fränsorteras. Dessa kan bytas utan kostnad. Enstaka brådor med acceptabla småfel kan användas på ställen där de inte är iögonfallande, eller användas vid tillsågning.

Reklamation över defekta brådor, som framställs efter det att brädorna har monterats, kommer att avvisas.

FUKTFÖRHÅLLANDEN/FUKTSPÄRR:

Bygghuften skall vara under kontroll, dvs. konstant mellan 40-60 % relativ luftfuktighet (RF), allt efter årstid, innan golvet lägges.

Byggnadens skall vara sluten och allt arbete med vattenhaltiga material som puts, målning etc. skall vara avslutade och materialen skall vara torra.

Värmeanläggning skall vara i drift, temperaturen i rummet ca 18 °C.

Rummet skall ha varit uppvärmt och ventilerat i minst 4 veckor före läggning. Fuktinnehållet i betongen och ev. avjämningsmassor skall vara i jämvikt med den för årstiden normala RF, dvs. porfuktinnehållet i betongen skall vara max 60 %.

Om PE-folie (min 0,20 mm) används, kan golvet läggas på betong med porfuktinnehåll max 85 %, under förutsättning att RF i rummet inte överstiger 60 %.

PÅ BETONG OCH KLINKER:

Undergolvet skall vara helt plant (+/-2 mm med en 2 m rätskiva eller +/-0,6 mm med en 0,25 m rätskiva). Spackla ev. för att rätta upp.

Heltäckningsmattor och liknande skall avlägsnas.

Lägg ut en fuktspärr (min 0,20 mm PE-folie) med min 15-20 cm överlappning. Tejpa skarvarna och dra upp fuktspärren 10-15 cm på väggarna.

PÅ BEFINTLIG TRÄGOLV:

Det befintliga trägolvet skall vara fast och plant (+/-2 mm med en 2 m rätskiva eller +/- 0,6 mm med en 0,25 m rätskiva). Det får inte "gunga" eller kunna ge efter.

Heltäckningsmattor och liknande skall avlägsnas.

Lösa golvbrådor spikas eller skruvas fast.

Det det är stora mellanrum mellan brädorna på det gamla golvet, kan det vara en fördel att lägga det nya golvet vinkelrätt mot det gamla.

Om golvet är ojämnt skall det rätas upp, ev. genom spackling eller hyvlas plant. Ev. kan 19 mm golvspånskivor med not och fjäder monteras.

Kom ihåg: använd inte fuktspärr på befintligt trägolv eller annat organiskt material.

Stegljudsdämpning: vi hänvisar till Molands hemsida, www.molandbyggvaror.se

KOM IHÅG BETRÄFFANDE GOLV SOM LÄGGES FLYTANDE:

Undergolvet skall vara helt plant. Spackla ev. för att rätta upp.

Golvet ska kunna röra sig, det får inte göras fast i underlaget.

Det skall vara min 10 mm springa mot väggar (ex. socklar till kökskäp) och fasta installationer.

Golvet får inte läggas under fasta skåp, braskamin, köksbänkar etc.

Golvet delas vid alla dörröppningar, ev med dilatationslist eller fog.

Stora golvtytor skall delas med dilatationslist eller fog. (max 10 x 10 m).

Golvlister, trekantslister eller kvartsstav skall fästas i väggen och inte i golvet. Dörrstoppar o.d. som monteras ovanpå golvet, monteras så att de inte låser fast golvet.

BEHANDLING/UNDERHÅLL/RENGÖRING:

Efter läggningen bör golvet täckas, speciellt där "byggtrafik" förekommer. Som täckningsmaterial rekommenderas kraftig golvpapp. Täckningsmaterialet skall vara diffusionsöppet och får inte färga golvytan. OBS! Täckningsmaterialet får inte fästas med tejp mot golvet.

Se alltid till att slutbrukaren får underhållsvägledning. Skador som kan påvisas pga. bristande underhåll/ej följda rättningslinjer samt olämpligt inneklimat eller hantverksmässiga okorrekta byggnadsförhållanden, är inte reklamationsberättigade. Underhållsguide kan laddas ner på: www.molandbyggvaror.se

För att skona trägolvet rekommenderas att använda möbeltassar under stols- och bordsen. Under kontorstolar med hjul bör en akrylskiva läggas. Kontorstolar kan förses med speciella hjul avsedda för trägolv. Lägg torkmattor vid entréer och ingångspartier, för att skydda golvet mot fukt och smuts. I övrigt hänvisas till GBR:s lägningsanvisningar.

GENERELLA ANVISNINGAR:

Lägningsanvisningen bygger på omfattande erfarenhet och är till för att vägleda dig på bästa sätt. För att minska risken för att fel uppstår, har vi också tagit med en del negativ information och försiktighetsåtgärder. Naturligtvis kan lägningsanvisningen inte ta upp alla möjliga nuvarande och framtida säregenheter, som kan hänföras till tråets många egenskaper. Vi står självklart till förfogande, om tveksamheter uppstår. Vi påtar oss inte ansvar för lägningsens resultat, då vi inte kan påverka korrektheten i arbetet. Du är välkommen att kontakta Molands representant om du har frågor.

SE // Lägningsanvisning

Moland golv lagt som flytande golv. Bryt inte emballaget förrän golvet skall läggas. Förvara golvet vid 18 °C och med en normal relativ luftfuktighet (RF) på 40-60 % (*Bild 4*) i minst 1 dygn före läggning. I nybyggnad får emballerat Moland golv inte förvaras direkt på nytt, gjutet golv. Lägg paketen på strö. Läs hela anvisningen innan arbetet påbörjas.

OBSERVERA:

Kontrollera att undergolvet är fastgjort och plant (+/-2 mm med en 2 m rätskiva eller +/- 0,6 mm med en 0,25 m rätskiva). Det får inte "gunga" eller kunna ge efter.

Vid golv med baksida av kork får du inte använda annat underlag än fuktspärr.

Vid övriga golv måste du lägga ut ett underlag.

Du får inte använda foamunderlag. Underlaget ska vara formstabil, ≤ 3 mm (*bild* 5) och ska klara ett tryck på 6 000 kg/m². Det skall vara diffusionspärr överallt där fukt kan förekomma.

Brädorna ska kontrolleras i dagsljus före montering (*bild* 3). Brådor med synliga fel, såsom glans-, dimensions-, färg-, nivåskillnader etc. ska fränsorteras. Reklamation över brådor med synliga defekter, som monterats, kommer att avvisas.

Före läggningen

Innan man börjar lägga golvet ska paketen med laminat förvaras/acklimatiseras i det rum där de ska läggas eller i ett rum med ett likvärdigt klimat. Acklimatiseringen sker under följande villkor:

- Golvet ligger i förpackningen
- Det förvaras/acklimatiseras i minst 48 timmar
- Det installeras liggande plant med ett minsta avstånd på 50 cm till alla väggar
- Rumstemperaturen är minst 18 °C
- Golvets ytttemperatur är minst 15 °C
- Den relativa luftfuktigheten är mellan 40 % och 60 %.

Planering av den första raden

Först måste rummet mätas för att fastställa om den första raden eventuellt måste göras lite smalare. Detta är alltid nödvändigt om den sista raden som ska läggas blir smalare än 5 cm.

Läggning:

Moland SUPER Oak och ASK-golven använder sig av G5 klicksystem där du inte ska använda lim, för en enkel och problemfri montering. Moland SUPER Oak och ASK är ett trägolv, så det är viktigt att det finns ordentligt med plats mot väggar, rör, kök och annat. Det ska vara minst 10 mm avstånd till väggar och andra fasta installationer.

För golvtytor som är längre eller bredare än 10 meter ska du göra en dilatationsfog som eventuellt kan täckas med en T-profil (*bild* 10).

Börja golvläggningen i rummets vänstra hörn med spotsidan in mot väggen (*bild* 13) Placera de första två raderna så som visas på bild 14, 15, 16 och 17. Se till att kortändskarvar förskjuts minst 500 mm.

Ändarna fogas genom att du trycker ner brådan med fjädern över notänden och slår försiktigt med en gummihammare för att se till att fogen är låst (*bild* 11 och 12).

När de två första raderna är fogade placeras de med hjälp av distansklossar mot väggen så som visas på bild 17.

De avskurna ändarna från rad ett och två används för att börja rad tre respektive fyra osv. Använd alltid distansklossar för att se till att avståndet till väggen är minst 10 mm (*bild* 18).

Vid fogning för du in fjädern i noten på långsidan och håller den i en vinkel på 20-30 grader. Därefter skjuter du brådan försiktigt till vänster tills den precis går emot änden på den senaste (föregående) brådan. Tryck nu ner brådan mot golvet tills den ligger plant. Kontrollera alltid fogen innan du fortsätter. Slå försiktigt med en gummihammare. (*Bild* 11 och 12).

Vid sista raden kanpas brädorna så att det än en gång är minst 10 mm avstånd till väggen. Använd eventuellt ett golvjärn för att foga brädorna om de inte kan klickas ihop (*bild* 19).

Avslutning:

Eftersom golvet är limfritt kan det användas direkt efter läggning. Kom ihåg att ta bort alla distansklossar och liknande så att golvet kan röra sig fritt. Golvlister och liknande ska alltid fästas i väggen och aldrig i golvet.

Dörrkarmar/lister (bild 20 och 21).

Om du har dörrkarmar i trä rekommenderar vi att dessa kortas av med lägghöjden. (Det vill säga golvet+underlagsmaterial).

Rör (bild 22 och 23).

Mät ut rörens positioner och markera dem på brådan (kom ihåg att ta hänsyn till hörnskarvar).

Borra minst 20 mm mer än rörens diameter.

Såga håll i en vinkel på 45 grader.

Montera den tillsågade biten och limma fast den.

Kontakta gärna Molands tekniska avdelning om du har några frågor.

DE // Merkblatt

BEI LIEFERUNG:

Kontrollieren Sie die Lieferung auf Transportschäden und überprüfen Sie, ob die gelieferte Ware mit dem Frachtbrief/Lieferschein übereinstimmt.

Etwaeige Transportschäden sind auf dem CMR Frachtbrief (Nicht auf dem Lieferschein) zu vermerken und vom Frachtführer bestätigen zu lassen.

AUSPACKEN DER DIELEN:

Prüfen Sie vor dem Verlegen und bei Tageslicht die Dielen.

Dielen mit sichtbaren Fehlern außer den geltenden Toleranzen, wie Höhen-, Glanz-, Abmessungen- und Farbabweichungen sind auszusortieren und werden kostenlos ersetzt. Einzelne Dielen mit geringfügigen Fehlern können an nicht sichtbaren Stellen oder an Ausschnitten verwendet werden.

Bereits verlegte fehlerhafte Dielen können nicht reklamiert werden.

FEUCHTIGKEITSVERHÄLTNISSE/FEUCHTIGKEITSSPERRE:

Die Baufeuchte muss unter Kontrolle sein, d.h. die relative Luftfeuchtigkeit muss je nach Jahreszeit konstant zwischen 40 und 60 % liegen, bevor mit der Fußbodenverlegung begonnen wird.

Der Bau muss geschlossen sein. Alle Arbeiten mit wasserhaltigen Materialien wie Putz, Anstrichstoffe usw. müssen abgeschlossen und die Materialien trocken sein.

Die Heizungsanlage muss in Betrieb sein und eine Raumtemperatur von ca. 18 °C erzeugen.

Vor der Verlegung muss der Raum mindestens vier Wochen beheizt und be-/entlüftet gewesen sein.

Der Feuchtegehalt von Beton, Estrich usw. muss der für die Jahreszeit normalen relativen Luftfeuchtigkeit entsprechen, d.h. die Restporenfeuchtigkeit des Betons darf max. 60% betragen.

Bei der Verwendung von PE-Folie (min. 0,20 mm) kann der Fußboden auf Beton mit einer Restporenfeuchte von max. 85 % verlegt werden, jedoch unter der Voraussetzung, dass die relative Luftfeuchtigkeit des Raumes nicht höher als 60 % ist.

VERLEGUNG AUF BETON UND KLINKER:

Der Unterboden muss vollkommen eben sein (± 2 mm an 2 m Richtlatte oder ± 0,6 mm an 0,25 m Richtlatte), verwenden Sie eventuell Spachtelmasse zum Ausgleichen.

Alte Teppichbeläge u. dergl. sind zu entfernen.

Es ist stets eine Dampfsperre (min. 0,20 mm PE-Folie) mit mindestens 15-20 cm Überlappung zu verlegen. Die Folienstösse sollen mit Klebeband verschlossen werden, und die Folie soll an den Wänden 10-15 cm hochgezogen werden.

VERLEGUNG AUF ALTEM HOLZBODEN:

Der Unterboden muss fest und eben sein (± 2 mm an 2 m Richtlatte oder ± 0,6 mm an 0,25 m Richtlatte). Der Boden darf nicht „federn“ oder nachgeben können.

Alte Teppichbeläge u. dergl. sind zu entfernen.

Lose Dielen sind festzunageln oder -schrauben.

Bei großen Dielenzwischenräumen im alten Fußboden empfiehlt sich die Verlegung des neuen Fußbodens quer über dem Alten.

Bei unebenem Boden ist dieser auszugleichen, evtl. mit Spachtelmasse oder durch Planhobel. Eventuell können 19 mm Bodenspanplatten mit Nut und Feder montiert werden.

HINWEIS: Verlegen Sie keine Dampfsperre auf alten Holzböden oder anderem organischem Material.

Trittschalldämmende Unterlagen: wir verweisen auf unsere Homepage www.moland-deutschland.de.

BEACHTEN SIE BEI SCHWIMMEND VERLEGTEN BÖDEN:

Der Unterboden muss vollkommen eben sein. Verwenden Sie eventuell Spachtelmasse.

Der Boden muss sich frei bewegen können und darf auf der Unterlage nicht befestigt werden.

Zu angrenzenden Gebäudeteilen, z.B. Küchensockeln, Installationen usw. muss min. 10 mm Abstand gehalten werden.

Der Boden darf nicht unter Einbauschränke, Öfen, Trennwände, Küchenschränke usw. gelegt werden.

In Türöffnungen ist der Fußboden zu trennen, evtl. mit einer Dehnungsschiene oder -fuge.

Größere Bodenflächen sind mit Dehnungsschiene oder -fuge zu teilen. (max. 10 x 10 m).

Sockelleisten verschiedener Art sind alle in der Wand zu befestigen.

Türstopper u. dergl., die am Boden montiert werden, dürfen den Fußboden nicht fixieren.

BEHANDLUNG/PFLEGE/REINIGUNG:

Nach der Verlegung sollte der Fußboden abgedeckt werden, besonders bei Bauverkehr. Als Abdeckmaterial eignet sich schwere Abdeckpappe. Das Abdeckmaterial muss diffusionsoffen sein und darf keine Verfärbungen an der Oberfläche des Bodens verursachen. Abdeckmaterial darf nicht mit Klebeband am Fußboden befestigt werden.

Reklamationen/Schäden, die auf fehlende Pflege/nicht eingehaltene Richtlinien sowie unzuweckmäßiges Raumklima oder handwerksmäßiig unkorrekte Bauverhältnisse zurückzuführen sind, können nicht reklamiert werden. Unsere Pflegeanleitung bitte hier herunterladen www.moland-deutschland.de.

Zur Schonung der Holzböden empfiehlt es sich, Stuhl- und Tischbeine mit Filzgleitern zu versehen. Gleichzeitig empfehlen wir, für Bürostühle Bodenschutzmatten aus Acryl zu verwenden, und in Eingangsbereichen Matten zum Schutz vor Feuchtigkeit und Schmutz ausulegen. Bürostühle sollten mit speziell für Holzfußböden ausgelegten weichen Rollen ausgestattet sein.

ALLGEMEINE ANWEISUNGEN:

Diese Verlegeanleitung basiert auf umfangreichen Erfahrungen und soll Ihnen optimale Hilfe leisten. Um das Fehlerisiko zu verringern, wurden auch einzelne Warnhinweise mitgenommen. Doch kann eine Verlegeanleitung unmöglich alle Einzelfälle in der Arbeit mit einem vielseitigen Material wie Holz voraussehen, und wir können keine Gewährleistung für den Erfolg Ihrer Arbeiten übernehmen, da wir keinerlei Einfluss darauf haben, ob die Arbeit korrekt ausgeführt wurde.

DE // Verlegeanleitung

Moland Parkett zur schwimmenden Verlegung. Öffnen Sie die Verpackung erst unmittelbar vor dem Verlegen des Bodens. Lagern Sie den Boden vor dem Verlegen mindestens 24 Stunden bei 18 °C und normaler relativer Luftfeuchtigkeit (RF) von ca. 40-60 %. In Neubauten darf das verpackte Moland-Parkett nicht direkt auf frischem Estrich gelagert werden. Legen Sie es stattdessen auf Lagerhölzer. Lesen Sie vor dem Verlegen die Verlegeanleitung vollständig durch.

WICHTIG:

Prüfen Sie, dass der Unterboden fest und eben ist (± 2 mm an 2 m Richtlatte oder ± 0,6 mm an 0,25 m Richtlatte). Der Boden darf nicht „federn“ oder nachgeben.

Böden mit einer Korkunterseite erfordern außer einer Feuchtigkeitssperre keine weitere Unterlage.

Bei anderen Bodenarten muss eine Unterlage verlegt werden.

Verwenden Sie keine Unterlagen aus Schaumstoff. Die Unterlage muss formstabil sein (≤ 3 mm) und einem Druck von ≥ 6.000 kg/m² standhalten. Überall, wo Feuchtigkeit aufsteigt oder aufsteigen kann oder Dampfdiffusion auftritt oder auftreten kann, ist eine Dampfsperre auszulegen.

Die Dielen sind vor der Verlegung bei Tageslicht auf Fehler zu kontrollieren. Dielen mit sichtbaren Fehlern, wie etwa Glanz-, Abmessungen-, Farb-, und Höhenabweichungen usw., sind auszusortieren. Bereits verlegte fehlerhafte Dielen können nicht reklamiert werden.

Vor der Verlegung

Vor Beginn der Verlegemaßnahmen müssen die Bodenpakete in jenem Raum, in dem sie verlegt werden sollen bzw. in einem Raum mit einem gleichwertigen Klima gelagert/klimatisiert werden (*Abb* 3). Klimatisiert wird unter folgenden Bedingungen:

- im verpackten Zustand
- über einen Zeitraum von mindestens 24 Stunden
- flach liegend mit einem Mindestabstand von 50 cm zu allen Wänden
- bei einer Raumlufttemperatur von mindestens 18 °C
- bei einer Fußbodenoberflächentemperatur von mindestens 15 °C
- bei einer relativen Luftfeuchtigkeit zwischen 40 % und 60 %

Planung der ersten Reihe

Zuerst sollte der Raum vermessen werden, um festzustellen, ob die erste Reihe evtl. in der Breite verschmälert werden muss. Dies ist immer dann erforderlich, wenn die letzte zu verlegende Reihe rechnerisch schmaler als 5 cm ist.

Verlegung

Die SUPER Oak und ASK-Böden von Moland nutzen das G5-Klicksystem, das die Verwendung von Leim überflüssig macht und ein einfaches Verlegen ermöglicht. Bei Moland SUPER Oak und ASK handelt es sich um einen Holzfußboden. Deshalb ist es beim Verlegen unerlässlich, dass ein ausreichender Abstand zwischen Böden und Wänden, zu Rohren, Küchenzeilen usw. eingehalten wird. Sorgen Sie für einen Abstand von mind. 10 mm zwischen Boden und Wänden und zu anderen Festinstallationen.

Ist die Bodenfläche länger oder breiter als 10 m, muss der Boden mit einer Dehnungsfuge verlegt werden. Diese kann mit einem T-Profil (*Abb.* 10) verdeckt werden.

Beginnen Sie mit der Verlegung in der linken Ecke des Raumes, wobei die Federseite zur Wand gerichtet ist (*Abb.* 13). Setzen Sie die ersten zwei Reihen zusammen und verlegen Sie sie wie in *Abb.* 14, 15, 16 und 17 dargestellt. Der stirnseitige Versatz muss mindestens 500 mm betragen.

Setzen Sie die Enden zusammen, indem Sie die Diele mit der Nut direkt in die Feder drücken. Verwenden einen Gummihammer, um sicherzustellen, dass die Verbindung fest ist (*Abb.* 11 und 12).

Sobald Sie die ersten beiden Reihen zusammengesetzt haben, positionieren Sie sie mit Abstandskeilen an der Wand wie in *Abb.* 17 dargestellt.

Verwenden Sie jeweils die abgeschnittenen Enden der ersten und zweiten Reihe, wenn Sie mit dem Verlegen der dritten bzw. vierten Reihe beginnen. Nutzen Sie stets Abstandskeile, um einen Abstand von mind. 10 mm zur Wand zu gewährleisten (*Abb.* 1

Um die Dielen zu verbinden, schieben Sie die Nut in einem Winkel von 20–30° in die Feder an der langen Seite. Drücken Sie die Diele dann vorsichtig nach links, bis sie das Ende der letzten (vorherigen) Diele gerade so berührt. Drücken Sie die Diele nach unten Richtung Boden, bis sie flach aufliegt. Prüfen Sie stets die Verbindung, bevor Sie mit dem Verlegen fortfahren. Schlagen vorsichtig mit einem Gummihammer (*Abb.* 11 und 12).

Schneiden Sie die Dielen für die letzte Reihe der Länge nach zurecht, um wiederum einen Abstand von 10 mm zwischen Bodenkante und Wand zu gewährleisten. Verwenden Sie zum Verbinden der Dielen ggf. ein Zugsen, falls es nicht möglich ist, diese ineinander zu klicken (*Abb.* 19).

Letzte Schritte:

Da kein Leim benötigt wird, um den Boden zu verlegen, kann der Boden direkt nach dem Verlegen in Gebrauch genommen werden. Denken Sie daran, alle Abstandskeile usw. zu entfernen, damit der Boden sich frei bewegen kann. Sockelleisten u. Ä. müssen immer an der Wand befestigt werden, niemals am Boden!

Türrahmen/Zargen (Abb. 20 und 21)

Sind die Türrahmen aus Holz, empfehlen wir, diese um die Höhe des verlegten Bodens zu kürzen (bzw. um die Höhe der Bodendiele einschließlich der Unterlage).

Rohre (Abb. 22 und 23)

Messen Sie die Lage der Rohre aus und markieren Sie sie auf dem Fußboden (berücksichtigen Sie Eckverbindungen).

Bohren Sie ein Loch mit einem Durchmesser, der mindestens 20 mm größer ist als der Durchmesser des Rohres.

Sägen Sie Löcher in einem Winkel von 45°.

Setzen Sie das zurechtgesägte Teil ein und befestigen Sie es mit Leim.

Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich an die Technikabteilung von Moland.

NO // Huskeseddel

VED LEVERING:

Kontroller, om der er transportskader, og om de leverte varene stemmer overens med de varer, som står på følgesedlen/fraktbrevet.

Transportskader skal straks meldes til transportøren, og tydelig skriftlig bemerking skal angis på fraktseddelen.

UTPAKKING AV PARKETTBORDENE:

Undersøk bordene i dagslys før legging.

Bord med synlige feil, så som høyde-, glans-, dimensjons-, fargeforskjell m.m. skal frasorteres og vil bli byttet uten kostnad. Enkelte bord med akseptable småfeil må brukes på steder hvor de ikke er synlige, evt. anvendes ved tilskjæring.

Det kan ikke reklameres over defekte bord, som er montert.

FUKTFORHOLD/FUKTSPERRE:

Fukten i bygningen skal være under kontroll før gulvet monteres, dvs. alltid mellom 40-60 % relativ fuktighet alt etter årstid.

Bygningen skal være lukket. All arbeid med vannholdige materialer som puss, maling m.m. skal være avsluttet og materialene skal være tørre.

Värmeanlegget skal være i drift. Det skal være ca. 18 °C i rommet.

Rommet skal være oppvarmet og ventiltert i minst 4 uker før monteringen påbegynnes.

Fuktinnhald i betong, avretningslag m.m. skal være i likevekt med den normale relative fuktighet for årstiden dvs. resporefuktinnhold i betong maks. 60 %.

Hvis der anvendes en PE-Folie (minst 0,20 mm), kan gulvet legges på betong med restporefuktinnhold på maks. 85 %, forutsatt at den relative luftfuktighet i rommet ikke overstiger 60 %.

PÅ BETONG OCH KLINKER:

Undergulvet skal være helt plant (± 2 mm på et 2 m rettholt eller ± 0,6 mm på et 0,25 m rettholt), bruk evt. sparkelmasse til oppretting.

Gamle tepper o.l. skal fjernes.

Det legges alltid ut en fuktsperre (min. 0,20 mm PE-folie) med skjøter som går minst 15-20 cm over hverandre, og som tapes og føres 10-15 cm opp på veggen.

PÅ GAMMELT TREGULV:

Undergulvet skal være fast og plant (± 2 mm på et 2 m rettholt eller ± 0,6 mm på et 0,25